



SBR Általános gumilemez



2-10 mm vastagságban

szilárd gumiból készült gumilemez

Ez kiváló választás olyan ipari
mechanikai szilárdság és szakítószilárdság

kiemelten fontos. Az SBR (sztírol-butadién gumi) alapanyag biztosítja a jó **kopásállóságot**, míg a beépített **szövetbetét** növeli a lemez húzó- és szakítóellenállását.

Ez a típus ideális általános célú ipari használatra, különösen akkor, ha a gumilemeznek nemcsak tömítenie kell, hanem **mechanikai terhelést is el kell viselnie**.

Főbb jellemzők:

- **1 vagy több szövetbetét** a fokozott szakítószilárdság érdekében
- **Jó kopásállóság és rugalmasság**
- Általános ipari célra, beltéri és fedett kültéri környezetbe
- Elérhető **2-10 mm vastagságban**
- Igény esetén **méretre vágva** - egész métereket vágunk - szállítjuk

Felhasználási területek:

- Tömítések, alátétek gyártása
- Gépalap-alátét, rezgéscsillapítás
- Burkolati vagy elválasztó réteg ipari környezetben
- Csúszásgátló felületként


A **szövetbetétes SBR gumilemez** egyensúlyt teremt a rugalmasság és az erő között – ahol a hagyományos gumilemezek már deformálódának, ez a típus megbízható stabilitást nyújt.

Hőállóság: -10°C / +70°C

Szín: fekete

Felület: mindkét oldala sima

Keménység: 70° Shore A ± 5°
Fajsúly: 1,5 g/cm³
Szakítószilárdság: ≥ 3 Mpa
Minőség: SBR



Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontva a készlet állapotát fenntartjuk.

Egy szövetbetétes

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Betétek száma	Cikkszám
2	1400	10.000	1	403425
3	1400	10.000	1	413003
4	1400	10.000	1	403423
5	1400	10.000	1	413005
6	1400	10.000	1	413006

Két szövetbetétes

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Betétek száma	Cikkszám
3	1400	10.000	2	423003
4	1400	10.000	2	423004
5	1400	10.000	2	423005
6	1400	10.000	2	423006
8	1400	5.000	2	403130
10	1400	5.000	2	413010